

## Miller-Zahlen gem. ASTM G75

<b>Material</b>	<b>Miller-Zahl</b>
Güpotim WP-02	143
Güpotim T-21	174
Güpotim A-04	263
Güpotim A-21	267
Güpotim A-11	306
Güpotim T-11	913

Quelle: TU Clausthal-Zellerfeld, Institut für Schweißtechnik  
und Trennende Fertigungsverfahren

---

### **Für Muster und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Sabine Nückles

Telefon: +49-7851-99477-24

Martina Effenberg

Telefax: +49-7851-99477-45

Manfred Schmitt-Bormann

email@guepo.de